

EVICOM™ WE 9075

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

Pharmacopoeia Properties: EUROPEAN PHARM. V Ed. (Par. 3.1.1.2)

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая гибкость | | |
| Используется | Медицинские/медицинские приложения Трубка | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.27 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 90 | | ISO 868 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress ¹ (Yield) | 25.5 | MPa | Internal Method |
| Растяжимое напряжение ² (Break) | 280 | % | Internal Method |
| Тепловой | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Heat Stability ³ | 25.0 | Internal Method | |
| NOTE | | | |
| 1. | CEI 20-34/1-1 | | |
| 2. | CEI 20-34/1-1 | | |
| 3. | CEI 20-34/3-2 | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

