

## VICTREX® HT™ G45

Polyether Ketone

Victrex plc

### Описание материалов:

High performance thermoplastic material, unreinforced PolyEtherKetone (PEK), semi crystalline, depth filtered granules for injection moulding, low flow, FDA food contact compliant, colour natural/beige.

Applications for high strength and stiffness as well as good ductility at higher temperatures. Chemically resistant to aggressive environments, suitable for sterilisation for medical and food contact applications.

Главная Информация			
Характеристики	Полу-кристаллический Жесткий, высокий Высокая прочность Хорошая дезинфекция Низкий уровень жидкости Хорошая химическая стойкость Соответствие пищевого контакта Пластичность		
Используется	Неспецифическое применение пищи Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, не Номинальный		
Внешний вид	Бежевый Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность			ISO 1183
-- <sup>1</sup>	1.26	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
-- <sup>2</sup>	1.30	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Spiral Flow	19.0	cm	Internal method
Формовочная усадка <sup>3</sup>			ISO 294-4
Vertical flow direction	1.2	%	ISO 294-4
Flow direction	1.0	%	ISO 294-4
Поглощение воды			ISO 62
23°C, 24 hr, 3.20 mm	0.070	%	ISO 62
Saturated, 23°C, 3.20mm	0.60	%	ISO 62

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 23°C)	86		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	3700	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield, 23°C)	115	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	30	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	4200	MPa	ISO 178
Флекторный стресс			ISO 178
3.5% strain, 23°C	140	MPa	ISO 178
23°C	185	MPa	ISO 178
125°C	110	MPa	ISO 178
175°C	32.0	MPa	ISO 178
275°C	16.0	MPa	ISO 178
Сжимающее напряжение			ISO 604
25°C	140	MPa	ISO 604
120°C	90.0	MPa	ISO 604
200°C	30.0	MPa	ISO 604
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	7.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/A
Незубчатый изод ударная прочность (23°C)	No Break		ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	163	°C	ISO 75-2/Ae
Температура перехода стекла	152	°C	ISO 11357-2
Температура плавления	373	°C	ISO 11357-3
Линейный коэффициент теплового расширения			ISO 11359-2
Flow: < 152°C	4.5E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Flow: > 152°C	7.5E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Lateral: < 152°C	5.5E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Lateral: > 152°C	1.3E-3	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Удельный нагрев (23°C)	2200	J/kg/°C	DSC
Теплопроводность (23°C)	0.29	W/m/K	ISO 22007-4
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости			IEC 60093
23°C	1.0E+16	ohms-cm	IEC 60093
125°C	1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
275°C	1.0E+9	ohms-cm	IEC 60093
Диэлектрическая прочность (2.00 mm)	23	kV/mm	IEC 60243-1

Comparative Tracking Index	150	V	IEC 60112
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Индекс воспламеняемости провода свечения (2.00 mm)	960	°C	IEC 60695-2-12
Индекс кислорода			ISO 4589-2
-- 4	24	%	ISO 4589-2
-- 5	35	%	ISO 4589-2
Токсичность			NES 713
CO Content	0.0740		NES 713
CO2 Content	0.150		NES 713
Total Gases	0.220		NES 713
<b>Анализ заполнения</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Melt Viscosity (400°C)	350	Pa·s	ISO 11443
<b>Иньекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура сушки	120 - 150	°C	
Время сушки	3.0 - 5.0	hr	
Температура бункера	< 100	°C	
Задняя температура	390	°C	
Средняя температура	395 - 405	°C	
Передняя температура	410	°C	
Температура сопла	415	°C	
Температура формы	200 - 220	°C	
<b>Инструкции по впрыску</b>			
Runner: Die / nozzle >3mm, manifold >3.5mm Gate: >1mm or 0.5 x part thickness			
<b>NOTE</b>			
1.	Amorphous		
2.	Crystalline		
3.	415°C nozzle, 220°C tool		
4.	0.4 mm		
5.	3.2 mm		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

