

# Spartech Polycom SC1-6011

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Spartech Polycom

## Описание материалов:

Spartech Polycom SC1-6011 is an acrylonitrile butadiene styrene (ABS) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Spartech Polycom SC1-6011 applications include electrical appliances, home applications and the automotive industry.

Features include:

Impact modification

high gloss

Impact resistance

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Модификация удара		
	Подсветка		
	Высокая ударопрочность		
	Хорошая мобильность		
Используется	Электроприборы		
	Товары для дома		
	Применение в автомобильной области		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 - 0.80	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2070	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	41.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2140	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	72.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	340	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	76.7	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	87.8 - 93.3	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	

Задняя температура	188 - 199	°C
Средняя температура	210 - 221	°C
Передняя температура	221 - 232	°C
Температура сопла	232 - 260	°C
Температура обработки (расплава)	232 - 260	°C
Температура формы	48.9 - 71.1	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat