

## FuTuRe-PET® 1125

Polyethylene Terephthalate

Indorama Ventures Polymers México

### Описание материалов:

FuTuRe-PET®1125 is a polyethylene terephthalate (PET) material. This product is available in Latin America and is processed by stretch blow molding.

FuTuRe-PET®The main features of the 1125 are:

environmental protection/green

High Dimensional Stability

high gloss

Copolymer

accessible food

Typical application areas include:

packing

container

food contact applications

medical/health care

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да, 25%		
Характеристики	<p>Высокая стабильность размеров</p> <p>Подсветка</p> <p>Сополимер</p> <p>Перерабатываемые материалы</p> <p>Высокое разрешение</p> <p>Соответствие пищевого контакта</p> <p>Нетоксичный</p> <p>Барьерная смола</p>		
Используется	<p>Контейнеры для напитков</p> <p>Упаковка</p> <p>Контейнер</p> <p>Пищевая упаковка</p> <p>Упаковка для лекарственных средств</p>		
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан		
Внешний вид	Доступные цвета		
Метод обработки	Растягивающееся выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.40	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Видимая плотность	0.90	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Ацетальдегид	0.50	ppm	Internal method

Цвет b	-2.50		Internal method
Crystallinity	53	%	Internal method
Внутренняя вязкость <sup>1</sup>	0.84	dl/g	Internal method
Moisture Content	0.15	wt%	Internal method
Размер чипа	80.0	pcs/g	Internal method
Штрафы		%	Internal method
Желтые чипы		pcs/125 g	Internal method
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура плавления	240	°C	Internal method

## NOTE

1. Determined by conversion of solution viscosity to intrinsic viscosity using an empirical correlation developed by Indorama Ventures Polymers México.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat