

## Karina CREPE PVC COMPOUND TR-605-22/ 23

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

PVC COMPOUND ADDITVATED WITH NITRILE RUBBER.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	1.17 to 1.23	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	11.0 to 14.0		ME 12
Цвет b	25.9 to 28.9		ME 12
Color L	61.5 to 64.5		ME 12
Устойчивость к истиранию	< 200	mm <sup>3</sup>	DIN 53516
Сопrotивление разрыву	> 30.0	kN/m	DIN 53507
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	58 to 62		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 9.81	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638

### NOTE

1. 24 hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

