

# TOTAL Polypropylene PPH 3462

Polypropylene Homopolymer

TOTAL Refining & Chemicals

## Описание материалов:

TOTAL Polypropylene 3462 is formulated to give excellent process stability in extrusion applications.

TOTAL Polypropylene 3462 complies with all applicable FDA regulations for food contact applications.

TOTAL Polypropylene 3462 is recommended for slit film, monofilament, and fibrillated tape applications requiring improved process stability.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность обработки Соответствие пищевого контакта		
Используется	Пленка Ремешок Мононити		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) FDA пищевой контакт, не Номинальный		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.1	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1520	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	34.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1380	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	32	J/m	ASTM D256A
Незубчатый изод Impact (23°C)	910	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	107	°C	ASTM D648
Температура плавления	166	°C	DSC
Дополнительная информация			

Elongation: 28%Fiber Properties:Tenacity: 5.8 g/denier

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	204 - 260	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

