

Axiall PVC 3020

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 3020 is a base for use of wood flour up to 40 percent.

- Impact strength and toughness
- Flame retardant
- Chemical resistance
- Dimensional stability

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая стабильность размеров</p> <p>Хорошая ударпрочность</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Огнестойкий</p>		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	1-400-20-23		ASTM D4216
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	99		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore D)	73		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1970	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	39.6	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2170	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	66.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	1100	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	66.7	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	7.7E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	V-0	UL 94	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	163 - 168	°C	

Температура расплава	185 - 193	°C
Температура матрицы	168 - 182	°C

Инструкции по экструзии

Extruding Wood Fiber/PVC Blend Melt Pressure: 2000 psi 40 to 70% wood Flour Size 40-80 Mesh Dry to <8% moisture in flour.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat