

KEP® 650

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

Описание материалов:

Features:

Medium mooney viscosity & excellent processability, ultra high vulcanization speed

Applications:

Sponges, window seals, industrial parts

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая технологичность Средняя вязкость Вулканизируемый	
Используется	Промышленное применение Промышленные детали Уплотнения Окна и двери	
Формы	Тюк	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	49	MU
Ethylene Content	59.0	wt%
Содержание этилидена норборнена (ENB)	8.7	wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

