

## SQUARE® LIM8600-40A/B

Silicone Rubber, LSR

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

### Описание материалов:

Oil self exudation liquid silicone rubber for automobile coil linkspan

Product description

2-part high temperature resistant and oil self exudation liquid silicone rubber.

Key Features

Be able to exudate oil slowly for a long time; good weather resistance, low compression set.

At the temperature of 20°C and in the condition of air-proof, the shelf life is 5 days after mixing A and B, the shelf life will decrease with the increasing of the temperature.

Application

Suitable for making oil self exudation automobile coil linkspan

Главная Информация			
Характеристики	Низкая деформация сжатия Хорошая устойчивость к погоде Теплостойкость, высокая		
Используется	Применение в автомобильной области		
Метод обработки	Литье под давлением (LIM)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка-Поток	2.0	%	JIS K6301
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	40		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение <sup>1</sup>	< 5	%	ASTM D412
Прочность на растяжение	7.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	480	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>2</sup>	25.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (175°C, 22 hr)	< 20	%	DIN 53517
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (20°C)	7200	min	
Срок годности	100	wk	
NOTE			
1.	C mould		
2.	B mould		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

