

## apifive® DP1385/200

Polyolefin

API SpA

### Описание материалов:

apifive®DP1385/200 is a polyolefin product. It can be processed by injection molding and is available in Europe. Typical application areas are: consumer goods.

Features include:

crosslinkable

Good flexibility

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре Crosslinkable		
Используется	Обувь		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.200	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	28		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	2.00	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	280	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	7.00	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395
23°C, 24 hr	25	%	ASTM D395
50°C, 6 hr	65	%	ASTM D395
Дополнительная информация			
Abrasion Resistance, DIN 53515, 10 N: 520 mm <sup>3</sup> Abrasion Resistance, DIN 53515, 5 N: 180 mm <sup>3</sup> Heat Stability, API Method, 24 hr, 70°C: 9 % ShrinkageHeat Stability, API Method, 40 hr, 70°C: 4 % ShrinkageHardness, Asker C, 15 sec: 50Linear Expansion: 1.6			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура бункера	90.0 - 100	°C	
Температура обработки (расплава)	90.0 - 105	°C	
Температура формы	175 - 185	°C	
Давление впрыска	8.00 - 10.0	MPa	
Back Pressure	0.00 - 2.00	MPa	
Отношение винта L/D	18.0:1.0 to 20.0:1.0		

## Инструкции по впрыску

Injection Speed: 6-15 g/secMold in AluminumCycle Time: 5 to 7 minFree nozzle (without valve)Max locking pressure: 20 MPa

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

