

Ecodear® V911X51

Polylactic Acid

Toray Resin Company

Описание материалов:

Ecodear® V911X51 is a Polylactic Acid (PLA) product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Characteristics include:

Flame Rated

Eco-Friendly/Green

Главная Информация			
UL YellowCard	E41797-100133484		
Характеристики	Содержание возобновляемых ресурсов		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.21	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR)	28	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.40 to 0.60	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (23°C)	90.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	4.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	3700	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	125	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	2.0	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	75.0	°C	ISO 75-2/B
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	НВ		UL 94
NOTE			

1. Sink-float Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

