

Toyolac® 912-X01

Methyl Methacrylate / ABS

Toray Resin Company

Описание материалов:

Toyolac® 912-X01 is a Methyl Methacrylate / ABS (MABS) product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Characteristics include:

Flame Rated

Scratch Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Устойчивость к царапинам		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Код маркировки деталей	> Абс <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.10	g/cm ³	ASTM D792
23°C	1.10	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	30	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.40 to 0.60	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (23°C)	56.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	12	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	2630	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	83.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	6.0	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	78.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	85.0 to 90.0	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость	НВ		UL 94
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания (Total, 3000 µm)	78.0	%	ISO 13468
Haze (3000 µm)	16	%	ISO 14782

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

