

HIPOLEN P® MA 1ST

Polypropylene Homopolymer

HIPO A.D.

Описание материалов:

HIPOLEN P@MA 1ST is a polypropylene homopolymer (PP Homopoly) product. It can be processed by injection molding and is available in Africa and the Middle East or Europe. HIPOLEN P@The application areas of MA 1ST include kitchen utensils and containers.

Features include:

high gloss

Transparency

| Главная Информация | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Подсветка | | |
| | Высокое разрешение | | |
| | Узкое молекулярное распределение веса | | |
| Используется | Чашка | | |
| | Контейнер | | |
| | Универсальный | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.900 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/1.2 kg) | 40 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удлинение при растяжении (Break) | 31 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1200 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 35 | J/m | ASTM D256 |
| Дополнительная информация | | | |
| Thermo Stability, 150°C: 350 hrs | | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

