

ExxonMobil™ LLDPE LL 3402.48 Blown

Linear Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LL3402.48 is an ethane medium density polyethylene blown film grade, used for applications requiring high hardness. It can also be used in casting films. The film made of this resin has good tensile properties and puncture resistance.

Главная Информация

Добавка	Стабилизатор тепла
---------	--------------------

Формы	Частицы
-------	---------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
---	-----	----------	------------

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------	----------------------	-------------------	-----------------

Сектантный модуль			ASTM D882
-------------------	--	--	-----------

1 % secant, MD	547	MPa	ASTM D882
----------------	-----	-----	-----------

1 % secant, TD	696	MPa	ASTM D882
----------------	-----	-----	-----------

Прочность на растяжение			ASTM D882
-------------------------	--	--	-----------

MD: Yield	17.2	MPa	ASTM D882
-----------	------	-----	-----------

TD: Yield	22.7	MPa	ASTM D882
-----------	------	-----	-----------

MD: Fracture	49.1	MPa	ASTM D882
--------------	------	-----	-----------

TD: Fracture	41.3	MPa	ASTM D882
--------------	------	-----	-----------

Удлинение при растяжении			ASTM D882
--------------------------	--	--	-----------

MD: Fracture	770	%	ASTM D882
--------------	-----	---	-----------

TD: Fracture	930	%	ASTM D882
--------------	-----	---	-----------

Ударное падение Dart	< 49	g	ASTM D1709A
----------------------	------	---	-------------

Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
-------------------------	--	--	------------

MD	22	g	ASTM D1922
----	----	---	------------

TD	110	g	ASTM D1922
----	-----	---	------------

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Блеск (45°)	40		ASTM D2457
-------------	----	--	------------

Haze	18	%	ASTM D1003
------	----	---	------------

Юридическое заявление

ExxonMobil Chemical, Inc. (NYSE: XOC), a subsidiary of ExxonMobil Corporation (NYSE: XOM), is not responsible for the accuracy of the information provided on this website. The information is provided for informational purposes only and is not intended to constitute an offer or a solicitation of an offer. The information is provided as is and without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the accuracy, completeness, or reliability of the information. The information is provided for informational purposes only and is not intended to constitute an offer or a solicitation of an offer. The information is provided as is and without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the accuracy, completeness, or reliability of the information.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

