

Braskem PP HP 500D

Polypropylene Homopolymer

Braskem

Описание материалов:

HP 500D is a low melt flow homopolymer, with high stiffness and impact strength.

Applications:

Extrusion of pipes, profiles, straps, sheets. Blow molding of industrial and automotive parts, bottles, reservoirs, foods and cosmetic packages.

Processing:

Extrusion

Blow Molding

Главная Информация	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Высокая ударопрочность Высокая жесткость Гомополимер Низкий поток
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Автомобильные Приложения Бутылки Косметическая упаковка Неспецифические пищевые приложения Трубопроводы Лист Обвязка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Выдвунное формование Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.905	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	36.0	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
Удлинение при растяжении (Yield, Injection Molded)	6.0	%	ASTM D638, ISO 527-2

Флекторный модуль-1% Secant

Injection Molded	1300	MPa	ASTM D790
Injection Molded	1150	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact

23°C, Injection Molded	45	J/m	ASTM D256
23°C, Injection Molded	4.3	kJ/m ²	ISO 180

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура отклонения при нагрузке

0.45 MPa, Unannealed, Injection Molded	85.0	°C	ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	85.0	°C	ISO 75-2/B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

