

APEX® 1521

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

Applications include automotive parts, auto plugs, and grommets.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Общее назначение Низкий блеск | | |
| Используется | Автомобильные Приложения Высокотемпературные приложения | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет Непрозрачный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.20 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 52 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 8.38 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 460 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -44.0 | °C | ASTM D746 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

