

ELASTOSIL® A 33

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Small Appliances, Household Appliances

Smoothing Irons, Household Appliances

Главная Информация

Используется	Клеи
	Склеивание
	Герметики

Uncured Properties

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Цвет	Ivory		
Плотность			
--	1.15	g/cm ³	ISO 1183
--	1.15	g/cm ³	DIN 51757
Время отверждения	12 to 24	hr	
Skin Forming Time ¹ (23°C)	10.0 to 30.0	min	

Cured Properties

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость по суху (Shore A)	25		DIN 53505
Прочность на растяжение	2.50	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	350	%	DIN 53504
Tear Strength	7.00	kN/m	ASTM D624B

NOTE

1.	50% R.H
----	---------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

