

INEOS LDPE 23L430

Low Density Polyethylene

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

Benefits & Features

23L430 special polymer structure gives the following properties:

Excellent draw down ability with adequate neck-in and stable edges

Good process ability also at high line speeds and/or low coating weights

Low fumes during extrusion

Good adhesion on many substrates

Good heat sealing properties

Good organoleptical properties

Low permeability to moisture and gases

Good scratch resistance

High purity and very low gel level

Applications

23L430 is a low density polyethylene homopolymer for general coating applications.

23L430 coated substrates such as paper, board and aluminium can be used for packaging food and liquids, powders, medical devices, agricultural materials, chemicals and many other products.

Главная Информация

Характеристики

Без добавки

Хорошая адгезия

Хорошая просадка

Хорошее тепловое уплотнение

Хорошие органолептические свойства

Хорошая технологичность

Высокая чистота

Гомополимер

Низкая плотность

Низкая проницаемость газа

Низкий гель

Передача пара с низким содержанием влаги

Низкий до без дыма

Устойчивость к царапинам

Используется

Применение в сельском хозяйстве

Нанесение покрытия

Покрытия из фольги

Пищевая упаковка

Медицинская упаковка

Упаковка

Бумажные Покрытия

Соответствие RoHS	Контактный производитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзионное покрытие Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.924	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.5	g/10 min	ISO 1133
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	98.0	°C	ISO 306/A50
Температура плавления ¹	113	°C	ISO 11357-3
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	280 to 325	°C	

NOTE

1. DSC 2nd heating 10°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat