

# Geon™ Vinyl Flexible A70U0

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

## Описание материалов:

This product contains a UV screener, but is not intended for outdoor applications in transparent form.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Глянцевый
Используется	Общее назначение
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.9 to 2.3	%	ASTM D955

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	70		
Shore A, 15 sec	59		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>			ASTM D638
Break	11.0	MPa	
100% Strain	4.55	MPa	
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	450	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength <sup>3</sup>	40.3	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	18	%	ASTM D395
Модуль Clash-Berg			ASTM D1043
--	37.2	MPa	
-52°C	310	MPa	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-51.1	°C	ASTM D746

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	193 to 204	°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	171 to 177	°C

#### NOTE

1. 510 mm/min
2. 510 mm/min
3. Die C, 510 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

