

Ferro PP CPP20GH

26% полезных ископаемых

Polypropylene

Ferro Corporation

Описание материалов:

Ferro PP CPP20GH is a Polypropylene material filled with 26% mineral. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Important attributes of Ferro PP CPP20GH are:

Good UV Resistance

Impact Resistant

Typical application of Ferro PP CPP20GH: Furniture

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 26% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Уличная мебель		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.1 to 1.4	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	71		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	23.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	66	%	ASTM D638
Флукторный модуль	1680	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	33.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	35	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	800	J/m	ASTM D256
Gardner Impact (3.18 mm)	6.78	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	108	°C	
1.8 MPa, Unannealed	65.6	°C	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура сушки	93.3	°C
Время сушки	2.0 to 3.0	hr
Задняя температура	202 to 204	°C
Средняя температура	204 to 210	°C
Передняя температура	210 to 213	°C
Температура сопла	213 to 218	°C
Температура формы	43.3 to 51.7	°C
Back Pressure	0.345 to 0.689	MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

