

Fluoraz 790

Polytetrafluoroethylene

Greene, Tweed & Co.

Описание материалов:

This product is only available as a finished part, please contact Green, Tweed & Co. to discuss part availability, 215-216-9521.

Главная Информация			
Используется	Аэрокосмическое применение Автомобильные Приложения Гидравлическое применение Контейнеры под давлением Детали Насоса Уплотнения		
Формы	Гранулы		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.3	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	130	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	21.9	МПа	ASTM D412
Комплект сжатия	21	%	ASTM D395

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

