

## Sylvin 8687-55 Yellow 4166

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

Sylvin 8687-55 Yellow 4166 Is A Vinyl Compound Formulated For Profile Extrusion Applications.

| Главная Информация                    |                       |                   |                 |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Используется                          | Профили               |                   |                 |
| Внешний вид                           | Желтый                |                   |                 |
| Метод обработки                       | Экструзионный профиль |                   |                 |
| Физический                            | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                          | 1.13                  | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                             | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec) | 55                    |                   | ASTM D2240      |
| Механические                          | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение               | 9.31                  | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)      | 480                   | %                 | ASTM D638       |
| Эластомеры                            | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength                         | 30.6                  | kN/m              | ASTM D624       |
| Тепловой                              | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура плавления                 | 154 to 166            | °C                |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

