

Hytrel® 40CB

THERMOPLASTIC POLYESTER ELASTOMER

DuPont Performance Polymers

Описание материалов:

Black Polyester Elastomer Concentrate Developed for Protection Against Light Degradation

Главная Информация			
Используется	Применение выдувного формования Пленка Профили Лист		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование Литье Покрытие Экструзия Экструзионная пленка Литье под давлением Экструзионный профиль Экструзионный лист		
Код маркировки деталей (ISO 11469)	> TPC-ET <		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	TPC-ET		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления ¹	154	°C	ISO 11357-3
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	> 1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность	34	kV/mm	IEC 60243-1
Коэффициент рассеивания			IEC 60250
100 Hz	6.0E-3		
1 MHz	0.010		
Comparative Tracking Index	300	V	IEC 60112
NOTE			
1.	10°C/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

