

## Geon™ Vinyl Flexible B70CA

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Improved adhesion.

Главная Информация	
Характеристики	Глянцевый
Используется	Уплотнения
	Уплотнитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.5 to 1.9	%	ASTM D955

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	70		
Shore A, 15 sec	62		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>			ASTM D638
Break	11.7	MPa	
100% Strain	3.65	MPa	
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	450	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	18	%	ASTM D395

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	188 to 204	°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	179 to 182	°C

NOTE	
1.	510 mm/min
2.	510 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

