

Jackdaw PC DR15NT6341

25% стекловолокно

Polycarbonate

Jackdaw Polymers

Описание материалов:

Jackdaw PC DR15NT6341 is a Polycarbonate (PC) product filled with 25% glass fiber. It is available in Europe. Primary characteristic: flame rated.

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 25% наполнитель по весу | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.41 | g/cm ³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.20 to 0.50 | % | Internal Method |
| Поглощение воды (23°C, 24 hr) | 0.24 | % | ASTM D570, ISO 62 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 110 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 3.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 6500 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| Флекторный стресс | | | |
| -- | 135 | MPa | ISO 178 |
| Break | 135 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность | 12 | kJ/m ² | ISO 180/1A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке | | | |
| 0.45 MPa, Unannealed | 150 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, Unannealed | 140 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопротивление громкости | 1.0E+15 | ohms-cm | ASTM D257, IEC 60093 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость | HB | | UL 94 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

