

SABIC® Polyester TC 183

Polyethylene Terephthalate

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

Textile Chips

Главная Информация	
Используется	Нить накаливания Волокно
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионная нить Экструзия волокна (спиннинг)

Дополнительная информация
Melting point, SABIC 0045: 252 - 258°C Moisture, SABIC 0059: < 0.2% w/w Intrinsic viscosity, SABIC 0041: 0.62-0.65 dl/gm Carboxyl end group, SABIC 0046: 15.0-30.0 Ash content, SABIC 0047: 0.30±0.05% w/w DEG content, SABIC 0055: 0.95-1.35% w/w Color (L), SABIC 0051, L-value: 92 - 98 Color (b), SABIC 0051, b-value: 2.0 - 5.0 Luster: Semi-Dull

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

