

## **NYLOY® NG-0013N**

13% стекловолокно

Polyamide 6

Nytex Composites Co., Ltd.

## Описание материалов:

NYLOY® NG-0013N is a Polyamide 6 (Nylon 6) material filled with 13% glass fiber. It is available in Asia Pacific or North America for injection molding.

Главная Информация					
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 13% наполнитель по весу				
Внешний вид	Натуральный цвет				
Метод обработки	Литье под давлением				
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Удельный вес					
	1.02	g/cm³	ASTM D792		
	1.21	g/cm³	ISO 1183		
Формовочная усадка			ASTM D955, ISO 294-4		
Flow	0.49	%			
Across Flow	1.0	%			
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Твердость Роквелла (R-Scale)	108		ASTM D785, ISO 2039-2		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Прочность на растяжение					
	98.1	MPa	ASTM D638		
	110	MPa	ISO 527-2		
Удлинение при растяжении					
Break	2.0	%	ASTM D638		
Break	3.2	%	ISO 527-2		
Флекторный модуль					
	5100	MPa	ASTM D790		
	4300	MPa	ISO 178		
Flexural Strength					
	175	MPa	ASTM D790		
	170	MPa	ISO 178		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Ударная прочность (23°C)	6.0	kJ/m²	ISO 179/1eA		
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	68	J/m	ASTM D256		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		



Температура отклонения при нагрузке			
(1.8 MPa, Unannealed)	190	°C	ASTM D648, ISO 75-2/A
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	110	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	250 to 270	°C	
Температура формы	80.0	°C	

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

