

Symproxy™ 1871

Ероху; Epoxide

Harco Inc.

Описание материалов:

Symproxy™ 1871 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America.

Главная Информация		
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.48	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	80	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Диэлектрическая прочность	16	kV/mm
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	3.25	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 100	
Терморегулирующая вязкость	6750	cP
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Cure Temperature	Room temperature	
Temperature Range	125	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

