

## Celstran® PP-GF30-10 AD 3019 Black

30% длинное стекловолокно

Polypropylene

Celanese Corporation

### Описание материалов:

30% long fiber glass reinforced, enhanced flow, UV stabilized, Polypropylene

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Длинное стекловолокно, 30% наполнитель по весу		
Добавка	УФ-стабилизатор		
Характеристики	Хорошая мобильность		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	6360	MPa	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (Break)	96.0	MPa	ISO 527-2/1A/5
Растяжимое напряжение (Break)	2.2	%	ISO 527-2/1A/5
Флекторный модуль (23°C)	6500	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	165	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	20	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	161	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	157	°C	ISO 75-2/A
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	90.0 - 100	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.20	%	
Задняя температура	200 - 205	°C	
Средняя температура	210 - 215	°C	
Передняя температура	215 - 220	°C	
Температура сопла	220 - 225	°C	
Температура обработки (расплава)	220 - 225	°C	
Температура формы	40.0 - 70.0	°C	
Инструкции по впрыску			

Feed Temperature: 20 to 50°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

