

Huaфон JF-S-WV1030

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Water Proof and Water Vapor Permeability Resin for Dry-Process

Characteristics

High water pressure resistance, high water vapor permeability, soft hand feel, good smooth feeling.

Applications

Garments

Главная Информация		
Характеристики	Влагопроницаемость Мягкий	
Используется	Текстильные изделия	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF/MEK/TOL	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	60 to 120	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	2.00 to 3.00	MPa
Прочность на растяжение	> 20.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 800	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat