

BP RPP 2009 GK (B) BLK

20% стекловолокно

Polypropylene

Buckeye Polymers, Inc.

Описание материалов:

Product Information: Our Glass Reinforced product lines exhibit increased tensile strength, stiffness, and heat deflection. Highly optimized glass reinforced PP resins have successfully replaced engineering thermoplastics in numerous applications.

Features:

Good Flexural Strength

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая прочность		
Используется	Инженерные приложения		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04 to 1.07	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0 to 12	g/10 min	ASTM D1238
Содержание золы	17 to 23	%	ASTM D5630
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	> 2410	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	> 53	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

