

Generic PP Copolymer - Glass Fiber, Long

Длинное стекловолокно

Polypropylene Copolymer

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP Copolymer - Glass Fiber, Long
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Длинное стекловолокно		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10 to 1.22	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.15 to 0.50	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	6.89 to 120	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	2.5 to 2.8	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	3620 to 9320	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	89.6 to 200	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	140 to 390	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	149 to 165	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

