

## ADENE NCQAG

40% Карбонат Кальция

Polypropylene Copolymer

A.D. Compound spa

### Описание материалов:

ADENE NCQAG is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) material filled with 40% calcium carbonate. It is available in Europe or North America.

Primary attribute of ADENE NCQAG: Copolymer.

Typical application of ADENE NCQAG: Consumer Goods

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Карбонат кальция, 40% наполнитель по весу
Характеристики	Сополимер
Используется	Игрушки
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Гранулы

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.23	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ISO 1133
Содержание золы	40	%	ISO 3451-1

  

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	20.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	8.0	%	
Break	50	%	
Флекторный модуль	1800	MPa	ISO 178

  

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	8.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность (23°C)	18	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1U

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	54.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	76.0	°C	ISO 306/B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

