

## LIHAN® A9000EP

Polyamide 66

Nanjing Lihan Chemical Co., Ltd.

### Описание материалов:

High glowing filament and V0 grade flame retardant PA66

Pamphlet: Environmental brominated flame-retardant materials are suitable for electronic components, breaker etc. It is environmental flame-retardant halogen containing nylon material whose flame-retardant grade is VO. And it can pass 750°C hot wire, 30s no burning.

Главная Информация			
Характеристики	Бромированный Огнестойкий		
Используется	Электрические детали		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.24	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка	1.0 to 1.4	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	120		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	70.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	2800	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	85.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	210	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	75.0	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления	255 to 265	°C	DSC
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+13	ohms	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс воспламеняемости провода свечения <sup>1</sup>	750	°C	IEC 60695-2-12
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	255 to 270	°C	
Температура формы	60.0 to 75.0	°C	

**NOTE**

1. No Burning

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

