

## Stylac™ 321

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Asahi Kasei Chemicals Corporation

### Описание материалов:

Stylac™ 321 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, or Europe.

Characteristics include:

Flame Rated

Impact Resistant

Главная Информация			
UL YellowCard	E171626-225526		
Характеристики	Общее назначение		
	Высокая ударопрочность		
Используется	Общее назначение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.02	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	8.9	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (220°C/10.0 kg)	9.20	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток	0.40 to 0.60	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла			
R-Scale	89		ISO 2039-2
R-Scale, 2.50 mm	83		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	34.7	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль <sup>1</sup>	1800	MPa	ISO 178
Флекторный стресс <sup>2</sup>	55.5	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	36	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	75.8	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	93.6	°C	ISO 306/B
RTI Elec	60.0	°C	UL 746
RTI Imp	60.0	°C	UL 746
RTI Str	60.0	°C	UL 746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	

Огнестойкость (1.50 mm)

HB

UL 94

## NOTE

1. 2.0 mm/min
2. 2.0 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat