

Axiall PVC 48451 NC

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Automotive window encapsulation compound. Meets the criteria of Chrysler MS DC 543.

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25 to 1.29	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	81 to 87		
Shore A, 10 sec	75 to 81		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	13.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	380	%	ASTM D638

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

