

Allen ABS Luran® 776/LXS

Acrylonitrile Butadiene Styrene

SEKISUI Polymer Innovations, LLC

Описание материалов:

Luran® 776/LXS is high impact ABS capped with low gloss ASA for UV protection.

Common Applications:

Vehicle Exteriors

Marine Parts

Radomes

Features and Benefits:

Custom color matching

Excellent UV properties

Edge trim easily used into future orders

low gloss finish

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударпрочность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Низкий блеск		
Используется	Автомобильные Приложения Морское применение		
Метод обработки	Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02 to 1.04	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 to 0.70	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1970	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	55.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-18°C	80	J/m	
23°C	350	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	90.6	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.52 mm)	HB	UL 94	

Оптический	Номинальное значение	Метод испытания
Блеск (60°)	30 to 50	ASTM D523

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

