

## Sylvin 2910-80 Clear

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

Sylvin 2910-80 Clear Is A Vinyl Compound Formulated With FDA Sanctioned Ingredients And A Non Phthalate Plasticizer For Extrusion Or Injection Molding Applications.

| Главная Информация |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Добавка            | Пластификатор                    |
| Характеристики     | Не-фталатный пластификатор       |
| Рейтинг агентства  | FDA не рассчитан                 |
| Внешний вид        | Прозрачный/прозрачный            |
| Метод обработки    | Экструзия<br>Литье под давлением |

| Физический   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.25                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |

| Твердость           | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра |                      |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A              | 80                   |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A, 10 seconds  | 80                   |                   | ASTM D2240      |

| Механические                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение (Break)  | 16.5                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 390                  | %                 | ASTM D638       |

| Эластомеры    | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Tear Strength | 70.1                 | kN/m              | ASTM D624       |

| Тепловой              | Номинальное значение | Единица измерения |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Температура плавления | 166 - 177            | °C                |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat