

LNP™ LUBRICOMP™ RAL22I compound

10% арамидное волокно

Polyamide 66

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP LUBRICOMP RAL22I is a compound based on Nylon 66 resin containing PTFE, Aramid Fiber. Added features of this material include: Internally Lubricated, High Impact.

Also known as: LNP* LUBRICOMP* Compound RAL-4022 HI

Product reorder name: RAL22I

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Арамидное волокно
Добавка	Графитовый порошковый лубрикант
Характеристики	Высокая ударопрочность Смазка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	3240	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	70.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	8.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3310	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	110	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	59	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	640	J/m	ASTM D4812

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm)	87.8	°C	ASTM D648

NOTE	
1.	50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

