

Styropor® P-340C H

Expanded Polystyrene

BASF Corporation

Описание материалов:

Products and their uses

Styropor P-340C H non-modified product can be used in a wide variety of shape molding applications, typically 1.0 lbs/ft³ density with excellent fusion and short cycle time. Protective packaging - leak resistant applications such as coolers not requiring modified material.

Description

Regular non-modified expandable polystyrene (EPS) containing approximately 5.2 - 5.8 wt.% pentane as the blowing agent. The P-340C H is supplied as spherical beads with a bulk density of approximately 40 lbs/ft³ (640 kg/m³).

Styropor P-340C H product is compatible with many anti-stat, mineral oil and color additives added during processing. P-340C H product does not contain chlorofluorocarbons or flame retardants.

| Главная Информация | | |
|--|---------------------------------|-------------------|
| Добавка | Пенообразователь (от 5 до 6%) 2 | |
| Характеристики | Цикл быстрого формования | |
| Используется | Пена | |
| | Упаковка | |
| Рейтинг агентства | EC 1907/2006 (REACH) | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | |
| Формы | Сферы | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Плотность ¹ | 0.0160 to 0.0481 | g/cm ³ |
| Видимая плотность | 0.64 | g/cm ³ |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения |
| Bead Size | 600.0 to 1250.0 | µm |
| Предслойный возраст-Зависит от плотности | 4.0 to 24.0 | hr |

NOTE

1. Typical densities are first and/or double pass pre-expansion.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

