

Manner Flexible PVC X4263

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: Flexible PVC based compound, suitable for profile extrusion and molding application. This compound is RoHS compliant.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость		
Используется	Профили		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22 to 1.26	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	60 to 66		
Shore A, 15 sec	53 to 59		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant ¹	5.17	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ²	9.65	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	450	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-50.0	°C	ASTM D746
NOTE			
1.	Unaged Dumbbells: .03 inch		
2.	Unaged Dumbbells: .03 inch		
3.	Unaged Dumbbells: .03 inch		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

