

Geon™ Vinyl Packaging XPL 355GC

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Packaging XPL 355GC is a Rigid Polyvinyl Chloride product. It can be processed by blow molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Geon™ Vinyl Packaging XPL 355GC include bottles, food contact applications and packaging.

Characteristics include:

Food Contact Acceptable

High Gloss

Impact Resistant

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт Глянцевый Высокая ударопрочность | | |
| Используется | Бутылки Упаковка | | |
| Рейтинг агентства | FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Выдувное формование | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.31 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 77 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ (Yield) | 49.4 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ² (Break) | 55 | % | ASTM D638 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Injection Molded) | 1100 | J/m | ASTM D256A |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура выдувного формования | 199 to 207 | °C | |
| NOTE | | | |
| 1. | Type I, 5.1 mm/min | | |
| 2. | Type I, 5.1 mm/min | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

