

Axiall PVC DL-5009

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

DL-5009 is a rigid injection molding PVC compound for interior fittings applications and is designed for hot runner molds, large parts and multi-cavity molds. The DL-5009 compound is characterized by excellent process ability, which includes color hold, regrind stability and surface appearance. DL-5009 is NSF listed under Standard 14 and Standard 61 for both potable water and DWV applications.

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, высокий Обрабатываемость, хорошая Хороший внешний вид		
Используется	Аксессуары Применение питьевой воды		
Рейтинг агентства	ASTM D 1784 Утверждено NSF 14 Утверждено NSF 61		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42 - 1.46	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.20 - 0.30	%	ASTM D955
PVC Cell Classification	12454		ASTM D1784
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3100	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	49.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2960	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	89.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	59	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	72.0	°C	ASTM D648
Температура плавления	199 - 204	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

