

## PAXOTHENE® NA112-27

Low Density Polyethylene

USI Corporation

### Описание материалов:

PAXOTHENE NA112-27 (LDPE) possesses low melt index and good toughness especially suitable for films with thickness of 0.020~0.100 mm. The said films are for package of shopping bags, frozen bags, re-closable bags and shrink packaging applications.

NA112-27 is formulated with medium slip to give good openability of film. High gloss and low haze characteristics of blown film made from NA112-27 provide attractive appearance to the packaged goods thus more valuable.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая прочность Глянцевый Средняя комбинация		
Используется	Сумки Пищевая упаковка Неспецифические пищевые приложения Упаковка		
Метод обработки	Выдувная пленка Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	52		ASTM D2240
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	8.92	MPa	
TD : Yield	8.92	MPa	
MD : Break	18.6	MPa	
TD : Break	15.1	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	340	%	
TD : Break	550	%	
Ударное падение Dart <sup>1</sup>	110	g	ASTM D1709
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	100	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	108	°C	ASTM D3418
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блестящий Гарднер (60°)	100		ASTM D523
Haze	7.0	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	F50		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

