

Alpha PVC GM 8000-95C NATURAL LCF

Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

A LEAD FREE, 60C DEGREE, FLAME RETARDED, ELECTRICAL GRADE MOLDING COMPOUND.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Электрическое/электронное применение		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39 to 1.43	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	92 to 98		
Shore A, 15 sec	83 to 89		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (0.813 mm)	14.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 0.813 mm)	250	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-24.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	28	%	ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

