

## KOPELEN JM-350T

Polypropylene Impact Copolymer

Lotte Chemical Corporation

### Описание материалов:

JM-350T is high impact block copolymer which has more ethylene contents than normal block copolymer.

This grade is designed to be processed in conventional Injection molding equipment.

JM-350T shows better impact resistance than normal block copolymer and has good physical property balance.

This grade contains TiO<sub>2</sub> using for white pigment.

Главная Информация			
Добавка	Диоксид титана (TiO <sub>2</sub> )		
Характеристики	Блок сополимер		
	Хорошая ударопрочность		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Чехлы для аккумуляторов		
	Промышленное применение		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	27.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 100	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1320	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-10°C	39	J/m	
23°C	83	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	110	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

