

Akestra™ 110

Copolyester

Perstorp Holding AB

Описание материалов:

Description

Akestra™ 110 is an amorphous thermoplastic copolyester with excellent appearance and clarity.

Excellent hydrolytic stability, heat resistance and high strength.

Applications

Extrusion and injection moulded articles

Blow moulding

Films and sheets

Главная Информация	
Характеристики	Аморфный Высокая четкость Высокая термостойкость Высокая прочность Гидролитически стабильный Приятный внешний вид
Используется	Применение выдувного формования Пленка Лист
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия Экструзионная пленка Литье под давлением Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Break)	140	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	90.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	24	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура перехода стекла	110	°C	ASTM D7426
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания	91.0	%	ASTM D1003
Haze	1.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

