

SMOKEGUARD™ O 204 NATURAL

Polyolefin

AlphaGary

Описание материалов:

SMOKEGUARD O-204 IS A PLENUM CABLE SPLINE COMPOUND.

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Используется | Материал оболочки кабельного отсека для потолка | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.50 - 1.56 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shaw D | 60 - 66 | | ASTM D2240 |
| Shaw D, 15 seconds | 51 - 57 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (0.762 mm) | 12.4 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break, 0.762 mm) | 15 | % | ASTM D412 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Диэлектрическая постоянная | | | ASTM D150 |
| 23°C, 100 MHz | 3.34 | | ASTM D150 |
| 23°C, 200 MHz | 3.34 | | ASTM D150 |
| 23°C, 350 MHz | 3.34 | | ASTM D150 |
| 23°C, 600 MHz | 3.33 | | ASTM D150 |
| 23°C, 1.00 GHz | 3.32 | | ASTM D150 |
| Коэффициент рассеивания | | | ASTM D150 |
| 23°C, 100 MHz | 1.0E-3 | | ASTM D150 |
| 23°C, 200 MHz | 1.0E-3 | | ASTM D150 |
| 23°C, 350 MHz | 1.0E-3 | | ASTM D150 |
| 23°C, 600 MHz | 1.0E-3 | | ASTM D150 |
| 23°C, 1.00 GHz | 1.0E-3 | | ASTM D150 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода (3.18 mm) | 38 | % | ASTM D2863 |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура сушки | 80.0 | °C | |

| | | |
|------------------------------|-----------|----|
| Время сушки | 2.0 | hr |
| Зона цилиндра 1 темп. | 171 | °C |
| Зона цилиндра 2 температура. | 177 | °C |
| Зона цилиндра 3 темп. | 182 | °C |
| Зона цилиндра 4 темп. | 188 | °C |
| Температура адаптера | 193 | °C |
| Температура расплава | 193 - 204 | °C |
| Температура матрицы | 193 | °C |

Инструкции по экструзии

Screw Design: General purpose screwScreen Pack: 40/60/40 or 40/80/40

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

