

## Chemiton GTB5FA 80E

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Franplast S.r.l.

### Описание материалов:

SBS/SEBS compounds, with or without foaming agent, food contact approved. Injection molding and extrusion grades available. Properties and performances similar corks.

Application:

Bottle Stoppers (Food)

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	80		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	4.50	MPa	ISO 527-2
Номинальное растяжение при разрыве	700	%	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	30	kN/m	ISO 34-1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-30 to 90	°C	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Время сушки	0.0	hr	
Задняя температура	155 to 175	°C	
Средняя температура	170 to 190	°C	
Передняя температура	175 to 195	°C	
Температура сопла	175 to 195	°C	
Температура формы	30.0	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

