

KMI PP KM-0093XB

Polypropylene Impact Copolymer

KMI Group, Inc.

Описание материалов:

KM-0093XB is a high crystalline propylene impact copolymer designed for injection molding applications. It has excellent properties in stiffness, flow, mechanical properties, heat resistance and impact strength, which make this grade suitable for auto parts, electric appliances, large size containers, thin wall and very high speed injection applications. This is not a chemical cracked grade so it is free from surface gas mark. It can also reduce various injection problems such as surface trouble, shrink, warpage, etc. and reduce the cycle time of injection molding due to rapid crystallization.

Characteristics:

High Stiffness

High Impact Strength

Главная Информация			
Характеристики	<p>Жесткий, высокий</p> <p>Высокая кристаллизация</p> <p>Сополимер удара</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Высокая яркость</p> <p>Теплостойкость, высокая</p>		
Используется	<p>Тонкостенные детали</p> <p>Электрическое/электронное применение</p> <p>Электроприборы</p> <p>Применение в автомобильной области</p> <p>Контейнер</p>		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	60	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	105		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	32.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	< 100	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1860	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (23°C)	64	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Distortion	135	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

